



Dąb Indian Summer Vivo

Product details / Technical properties

Numer artykułu	10036464 / SAGVVKFD	Wykończenie warstwy wierzchniej	szcziotkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	fazowana (2V)	Gęstość	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Klasa drewna	Vivo	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	1	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi w odcieniu złota	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj deski	14 mm Deska 1-lamelowa 14mm Deska 1-lamelowa Castle	Styl	Rustic	Zawartość PCP	NPD
Rodzaj podłogi	14mm Deska 1-lamelowa Castle	Ilość m ² w opakowaniu	2,76	Twardość w skali Brinell'a	38
Wymiar deski	14 x 209 x 2200 mm	Ilość desek w opakowaniu	6	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	Waga opakowania (kg)	21,5	Przewodność cieplna W/(m ² *K)	0,129
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	Ilość m ² na palecie	138	Oporność cieplna (m ² *K)/W	0,109
Połączenie	5G Click	Ilość kartonów na palecie	50	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	1075	Antypoślizgowość	USRV 45
Wykończenie deski	Live Natural olejowosk	EN Norm	EN 13489	EAN Code	7035580159094
Kolor	Indian Summer	FSC claim	kontrolowane pochodzenie		



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stawiały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.