

Eiche Fineline

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10036889 / EIG895RD	**Fase**	scharfkantig	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	ungebürstet	**Brandverhalten**	Dfl-s1
Sortierung	Fineline	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	0	**Formaldehydabgabe**	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	3,04	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dielenformat	Landhausdiele 14mm Landhausdiele Fineline	**Elemente pro Karton**	10	**Brinellhärte**	38
Abmessungen	14 x 138 x 2200 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	23,35	**Bruchfestigkeit**	NPD
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	127,68	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,13
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	42	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,11
Verbindung	5G Click	**Gewicht pro Palette (kg)**	980,7	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 33
Fußbodenheizung	gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (DIN)**	R9
Oberflächenbehandlung	Live Matt Lack	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**EAN-Code**	7035580059912
Farbe	Goldene Holzböden	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1		
Produktname		**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness,
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, El, density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0.14 W/mK

www.blauer-engel.de/uz176

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.