

<b>Artikelnummer</b>	10036172 (AS2ASSSY)	<b>Produktname</b>		<b>Feuchtigkeitsgehalt</b>	5-9%
<b>Holzart</b>	Esche	<b>Oberflächenstruktur</b>	ungebürstet	<b>Dichte kg/m³</b>	>= 500kg/m³
<b>Sortierung</b>	Sport	<b>Fase</b>	scharfkantig	<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Produkttyp</b>	Sportboden	<b>Anzahl fallende Längen pro Paket</b>	0	<b>Formaldehydabgabe</b>	E 1
<b>Dielenformat</b>	Boflex	<b>Farbe</b>	Helle Holzböden	<b>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</b>	NPD
<b>Abmessungen</b>	28 x 137 x 2200 mm	<b>m² pro Karton</b>	1,81	<b>Brinellhärte (N/mm²)</b>	36
<b>Deckschicht-Stärke</b>	3,5 mm	<b>Elemente pro Karton</b>	6	<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD
<b>Mittellage/ Unterlage</b>	Fichte / Tanne / Fichte / Tanne	<b>Gewicht pro Karton (kg)</b>	21,245	<b>Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)</b>	
<b>Verbindung</b>	Nut/Feder	<b>m² pro Palette</b>	88,69	<b>Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W</b>	
<b>Fußbodenheizung</b>	bedingt geeignet	<b>Kartons pro Palette</b>	49	<b>Beanspruchungsklasse</b>	Klasse 1
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Squash Oberfläche	<b>Gewicht pro Palette (kg)</b>	10415	<b>Rutschverhalten</b>	
<b>Holzherkunft</b>	FSC™ Mix 70%	<b>EN</b>	EN 13489	<b>EAN-Code</b>	7035580070757



<b>CE</b>
de
<b>Boen AS</b>
Topdalsveien 426-428, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017-12 and EN 14342:2015 9,5-23 mm total thickness: parquet for indoor use
DOP 4658, NB 0766
Dfl-s1, E1, density => 500kg/m³ Thermal conductivity => 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.