



## Eiche Alamo Vivo

### Produktdetails / Technische Eigenschaften

<b>Artikelnummer</b>	10036214 (EAGVVKFD)	<b>Fase</b>	gefast 2V	<b>Feuchtigkeitsgehalt</b>	5-9%
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Oberflächenstruktur</b>	ungebürstet	<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Sortierung</b>	Vivo	<b>Anzahl fallende Längen pro Paket</b>	1	<b>Formaldehydabgabe</b>	E 1
<b>Produkttyp</b>	3-Schicht-Parkett	<b>m<sup>2</sup> pro Karton</b>	2,76	<b>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</b>	NPD
<b>Dielenformat</b>	14mm Landhausdielen Castle	<b>Elemente pro Karton</b>	6	<b>Brinellhärte (N/mm<sup>2</sup>)</b>	38
<b>Abmessungen</b>	14 x 209 x 2200 mm	<b>Gewicht pro Karton (kg)</b>	21,5	<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD
<b>Deckschicht-Stärke</b>	3,5 mm	<b>m<sup>2</sup> pro Palette</b>	138	<b>Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)</b>	0,129
<b>Mittellage - Unterlage</b>	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	<b>Kartons pro Palette</b>	50	<b>Wärmedurchlasswiderstand (m<sup>2</sup>*K)/W</b>	0,109
<b>Verbindung</b>	5G Click	<b>Gewicht pro Palette (kg)</b>	1075	<b>Rutschverhalten (CE)</b>	USRV 59
<b>Fußbodenheizung</b>	gut geeignet	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Rutschverhalten (DIN)</b>	R10
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Live Natural Öl	<b>Holzherkunft</b>	kontrollierte Herkunft	<b>EAN-Code</b>	7035580080893
<b>Farbe</b>	Braune Holzböden	<b>Beanspruchungsklasse</b>	Klasse 1		
<b>Produktname</b>	Alamo	<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>	>= 500kg/m <sup>3</sup>		



<b>CE</b>
06
Boen AS
Topdalstveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 15489:2017-12 and EN 14342:2015 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658, NB 0766
Dfl-s1, EI density = 500kg/m <sup>3</sup> , thermal conductivity = 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.