Eiche Coral Traditional

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10036569 (OPCY4MOD)	**Fase**	gefast 4V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	geschliffen	**Brandverhalten**	Dfl-s1
Sortierung	Traditional	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	0	**Formaldehydabgabe**	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	1,65	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dielenformat	20mm Landhausdiele Chaletino	**Elemente pro Karton**	2	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Abmessungen	20 x 300 x 2750 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	18,5	**Bruchfestigkeit**	NPD
Deckschicht-Stärke	4,5 mm	**m² pro Palette**	49,5	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,128
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	30	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,156
Verbindung	Nut/Feder	**Gewicht pro Palette (kg)**	555	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 59
Fußbodenheizung	gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (DIN)**	R10
Oberflächenbehandlung	Live Natural Öl	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**EAN-Code**	7035580165651
Farbe	Helle Holzböden	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1		
Produktname	Coral	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

www.realwood.eu

www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, El, density >= 500kg/m³, thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.