



## Rovere Coral Traditional

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

|                                  |   |                                     |                     |  |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|
| <b>Codice articolo</b>           | 10036571 (OPCX4MFD)                       | <b>Struttura</b>                    | levigato            | <b>Umidità residua</b>                       | 5-9%                    |
| <b>Legno</b>                     | Rovere                                    | <b>Bisellatura</b>                  | bisellato - 4 lati  | <b>Densità</b>                               | >= 500kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Scelta</b>                    | Traditional                               | <b>Tavole con massello giuntato</b> | 0                   | <b>Classificazione reazione al fuoco</b>     | Dfl-s1                  |
| <b>Tipo prodotto</b>             | parquet a 3 strati                        | <b>Aspetto</b>                      | Pavimenti Chiari    | <b>Contenuto di formaldeide</b>              | E 1                     |
| <b>Gruppo</b>                    | 20 mm Lista lunga Chalet                  | <b>Stile</b>                        | Nordic, Rustic      | <b>Contenuto PCP</b>                         | NPD                     |
| <b>Formato</b>                   | 20mm Plancia Chalet                       | <b>m<sup>2</sup> per pacco</b>      |                     | <b>Durezza Brinell (N/mm<sup>2</sup>)</b>    | 38                      |
| <b>Dimensioni</b>                | 20 x 200-395 x 2000-4000 mm               | <b>Tavole per pacco</b>             |                     | <b>Resistenza allo strappo</b>               | NPD                     |
| <b>Spessore massello</b>         | 4,5 mm                                    | <b>Peso per pacco (kg)</b>          | 11,152              | <b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>         | 0,128                   |
| <b>Controbilanciatura</b>        | Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso | <b>m<sup>2</sup> per pallet</b>     | 0                   | <b>Resistenza termica (m<sup>2</sup>K)/W</b> | 0,156                   |
| <b>Incastro</b>                  | Maschio/Femmina                           | <b>Pacchi per pallet</b>            |                     | <b>Classe d'utilizzo</b>                     | Classe 1                |
| <b>Riscaldamento a pavimento</b> | molto idoneo                              | <b>Peso per pallet (kg)</b>         | 0                   | <b>Caratteristiche antiscivolo</b>           | USRV 59                 |
| <b>Trattamento</b>               | Olio Live Natural                         | <b>EN Norm</b>                      | EN 13489            | <b>Codice EAN</b>                            | 7035580137559           |
| <b>Colore</b>                    | Coral                                     | <b>FSC claim</b>                    | origine controllata |  |                         |



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure.