




Ažuolas Pearl Traditional

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10036573 (ORCY4MFD)	Paviršius	nešukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	Ažuolas	Nuožulna	su nuožulna (4V)	Tankis	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Rūšiavimas	Traditional	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	0	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda	Šviesios grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	20mm Lenta Chaletino	m² kiekis pak.	1,65	PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	20 x 300 x 2750 mm	Lentų kiekis pak.	2	Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	4,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	18,8	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	m² kiekis paletėje	49,5	Šiluminis laidumas W/(m²K)	0,128
Sujungimas	Įlaidas/ išdroža	Pakuočių sk. paletėje	30	Šiluminė varža (m²K)/W	0,156
Grindinis šildymas	labai tinka	Paletės svoris (kg)	564	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Natural alyva	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	USRV 59
Spalva	Pearl	FSC klasė	patikrinti tiekėjai	EAN kodas	7035580091011



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.