




Dąb Pearl Traditional

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10036573 (ORCY4MFD)	Wykończenie warstwy wierzchniej	nie szcziotkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	fazowana (4V)	Gęstość	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Klasa drewna	Traditional	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	0	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi jasne	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	20mm Deska 1-lamelowa Chaletino	Ilość m ² w opakowaniu	1,65	Zawartość PCP	NPD
Wymiar deski	20 x 300 x 2750 mm	Ilość desek w opakowaniu	2	Twardość w skali Brinell'a (N/mm ²)	38
Grubość warstwy wierzchniej	4,5 mm	Waga opakowania (kg)	18,8	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	Ilość m ² na palecie	49,5	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,128
Połączenie	Zamek pióro-wpust	Ilość kartonów na palecie	30	Oporność cieplna (m ² *K)/W	0,156
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	564	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Natural olejowosk	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USRV 59
Kolor	Pearl	FSC claim	kontrolowane pochodzenie	EAN Code	7035580091011



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmieniać pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawiać małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.