



Eik Pearl Traditional

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10036574 (ORCX4MFD)	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	4-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Traditional	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Cfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Lyse gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	20 mm Lang plank Chalet	Stil	Nordic, Rustic	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	20mm Plank Chalet	m² per pakke		Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	Antall bord pr. pakke		Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	4,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	11,152	Varme gjennomgang W/(m²*K)	0,128
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	0	Varme motstand (m²*K)/W	0,156
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle		Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	0	Slipe motstand	USRV 59
Overflatebehandling	Live Natural olje	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	46308598
Farge	Pearl	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580137023



www.blauer-engel.de/uz176



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.