




## Rovere Sand Traditional

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

<b>Codice articolo</b>	10036585 (XHCY4MFD)	<b>Struttura</b>	Liscio	<b>Umidità residua</b>	5-9%
<b>Legno</b>	Rovere	<b>Bisellatura</b>	bisellato - 4 lati	<b>Densità</b>	>= 500kg/m³
<b>Scelta</b>	Traditional	<b>Tavole con massello giuntato</b>	0	<b>Classificazione reazione al fuoco</b>	Dfl-s1
<b>Tipo prodotto</b>	parquet a 3 strati	<b>Aspetto</b>	Pavimenti Grigi	<b>Contenuto di formaldeide</b>	E 1
<b>Gruppo</b>	20 mm Plancia 20mm Plancia Chaletino	<b>Stile</b>	Urban, Classic	<b>Contenuto PCP</b>	NPD
<b>Formato</b>	20mm Plancia Chaletino	<b>m² per pacco</b>	1,65	<b>Durezza Brinell (N/mm²)</b>	38
<b>Dimensioni</b>	20 x 300 x 2750 mm	<b>Tavole per pacco</b>	2	<b>Resistenza allo strappo</b>	NPD
<b>Spessore massello</b>	4,5 mm	<b>Peso per pacco (kg)</b>	18,4	<b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>	0,128
<b>Controbilanciatura</b>	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	<b>m² per pallet</b>	49,5	<b>Resistenza termica (m²*K)/W</b>	0,156
<b>Incastro</b>	Maschio/Femmina	<b>Pacchi per pallet</b>	30	<b>Classe d'utilizzo</b>	Classe 1
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	molto idoneo	<b>Peso per pallet (kg)</b>	552	<b>Caratteristiche antiscivolo</b>	USRV 59
<b>Trattamento</b>	Olio Live Natural	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Codice EAN</b>	7035580137412
<b>Colore</b>	Sand	<b>FSC claim</b>	origine controllata		



[www.blauer-engel.de/112176](http://www.blauer-engel.de/112176)



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure