Eik Sand Traditional

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10036585 / XHCY4MFD	**Overflatestruktur**	ikke børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	4-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Traditional	**Antall bord med delt toppsjikt**	0	**Brannklasse**	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	Grå gulv	**Innhold av formaldehyd**	E1
Varegruppe	20 mm Plank 20mm Plank Chaletino	**Stil**	Urban, Classic	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Format	20mm Plank Chaletino	**m² per pakke**	1,65	**Brinell verdi**	38
Dimensjoner	20 x 300 x 2750 mm	**Antall bord pr. pakke**	2	**Bruddstyrke**	NPD
Slitesjikt	4,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	18,4	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,128
Kjernemateriale	Gran / Gran	**m² pr. palle**	49,5	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,156
Låsesystem	Not/fjær	**Pakker pr. palle**	30	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	552	**Slipe motstand**	USRV 59
Overflatebehandling	Live Natural olje	**EN Norm**	EN 13489	**Nobb nummer**	46189564
Farge	Sand	**FSC claim**	controlled sources	**GTIN**	7035580137412

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness,
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1; El; density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.