

Eiche Alamo Vivo

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10036667	**Fase**	gefast 2V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	gebürstet	**Brandverhalten (Schwimmend)**	Dfl-s1
Sortierung	Vivo	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	2	**Brandverhalten (Verklebt)**	Cfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	3,04	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Landhausdiele 138	**Elemente pro Karton**	10	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Abmessungen	14 x 138 x 2200 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	25,5	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	127,68	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	42	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,129
Verbindung	5G® Click	**Gewicht pro Palette (kg)**	1071,0	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,109
Fußbodenheizung	gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 59
Oberflächenbehandlung	Live Natural	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**Rutschverhalten (DIN)**	R10
Farbe	mittel	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1	**EAN-Code**	7035580081487
Produktname	Alamo	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.