



Dąb bielony Animoso

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10036720 (EBG84MFD)	Wykończenie warstwy wierzchniej	szcotkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	fazowana (2V)	Gęstość	>= 500kg/m ³
Klasa drewna	Animoso	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	2	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi jasne	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	14mm Deska 1-lamelowa 138	Ilość m² w opakowaniu	3,04	Zawartość PCP	NPD
Wymiar deski	14 x 138 x 2200 mm	Ilość desek w opakowaniu	10	Twardość w skali Brinell'a (N/mm²)	38
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	Waga opakowania (kg)	23,5	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	Ilość m² na palecie	127,68	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,129
Połączenie	5G Click	Ilość kartonów na palecie	42	Oporność cieplna (m²*K)/W	0,109
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	987	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Natural olejowosk bielony	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USRV 45
Kolor	bielony	FSC claim	kontrolowane pochodzenie	EAN Code	7035580089186



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stawały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.