



Eik Andante

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10036843 (EIG835FD)	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Andante	Antall bord med delt toppsjikt	2	Brannklasse	Cfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gyldne gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Plank 14mm Plank 138	Stil	Nordic, Classic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	14mm Plank 138	m² per pakke	3,04	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	14 x 138 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	10	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	22,5	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,129
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. pale	127,68	Varme motstand (m²*K)/W	0,109
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. pale	42	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. pale (kg)	945	Slipe motstand	USRV 33
Overflatebehandling	Live Matt lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	43667381
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580047513



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.