

Ek Pearl Animoso

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10037193 / ORG84MFD	**Ytstruktur**	oborstad	**Fukthalt**	5-9%
Trä	Ek	**Fasning**	2-sidig fas	**Densitet**	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Animoso	**Antal slitsade toppskikt**	2	**Brandskydds classificering**	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	**Utseende**	Ljust golv	**Innehåll av formaldehyd**	E1
Produkt grupp	14 mm Plank 14mm Plank 138	**Stil**	Nordic, Rustic	**PCP innehåll**	NPD
Format	14mm Plank 138	**m² per paket**	3,04	**Brinell tal**	38
Dimensioner	14 x 138 x 2200 mm	**Brädor per paket**	10	**Brytpunkt**	NPD
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	**Vikt per paket (kg)**	22,7	**Värmeledningsförmåga W/(m*K)**	0,129
Kärnmaterial	Gran / Gran	**m² per pall**	127,68	**Värmebeständighet (m²*K)/W**	0,109
Sammansättning	5G Click	**Paketer per pall**	42	**Prestanda klassificering**	Class 1
Golvvärme	mycket lämpligt	**Vikt per pall (kg)**	953,4	**AAnti-glid prestanda**	USRV 59
Behandling	Live Natural olja	**EN Norm**	EN 13489	**GTIN kod**	7035580080732
Färg	Pearl	**FSC claim**	controlled sources		

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489 : 2017-12 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1; E1; density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.