

Ek Sand Animoso

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10037245	**Fasning**	2-sidig fas	**Fukthalt**	5-9%
Trä	Ek	**Ytstruktur**	borstad	**Densitet**	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Animoso	**Antal slitsade toppskikt**	2	**Brandklass (Flytande)**	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	**Utseende**	medium	**Brandklass (Limad)**	Cfl-s1
Format	Plank 138	**m² per paket**	3,04	**Innehåll av formaldehyd**	E1
Dimensioner	14 x 138 x 2200 mm	**Brädor per paket**	10	**PCP innehåll**	NPD
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	**Vikt per paket (kg)**	25,5	**Brinell tal (N/mm²)**	38
Kärnmaterial	Gran / Gran	**m² per pall**	127,68	**Brytpunkt**	NPD
Sammansättning	5G® Click	**Paketer per pall**	42	**Värmeledningsförmåga W/(m*K)**	0,129
Golvvärme	mycket lämpligt	**Vikt per pall (kg)**	1071,0	**Värmebeständighet (m²*K)/W**	0,109
Behandling	Live Natural	**EN Norm**	EN 13489	**Prestanda klassificering**	Class 1
Färg	Sand	**FSC claim**	controlled sources	**Anti-glid prestanda**	USRV 59
				GTIN kod	7035580083481

Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.