



## Rovere Sbiancato Andante

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

<b>Codice articolo</b>	10037352 (EIGD32FD)	<b>Struttura</b>	levigato	<b>Umidità residua</b>	5-9%
<b>Legno</b>	Rovere	<b>Bisellatura</b>	bisellato - 2 lati	<b>Densità</b>	>= 500kg/m³
<b>Scelta</b>	Andante	<b>Tavole con massello giuntato</b>	1	<b>Classificazione reazione al fuoco</b>	Cfl-s1
<b>Tipo prodotto</b>	parquet a 3 strati	<b>Aspetto</b>	Pavimenti Chiari	<b>Contenuto di formaldeide</b>	E 1
<b>Gruppo</b>	14 mm Plancia Plancia 181 14 mm	<b>Stile</b>	Nordic, Classic	<b>Contenuto PCP</b>	NPD
<b>Formato</b>	14mm Plancia 181	<b>m² per pacco</b>	3,19	<b>Durezza Brinell (N/mm²)</b>	38
<b>Dimensioni</b>	14 x 181 x 2200 mm	<b>Tavole per pacco</b>	8	<b>Resistenza allo strappo</b>	NPD
<b>Spessore massello</b>	3,5 mm	<b>Peso per pacco (kg)</b>	27	<b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>	0,13
<b>Controbilanciatura</b>	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	<b>m² per pallet</b>	127,6	<b>Resistenza termica (m²K)/W</b>	0,11
<b>Incastro</b>	5G Click	<b>Pacchi per pallet</b>	40	<b>Classe d'utilizzo</b>	Classe 1
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	molto idoneo	<b>Peso per pallet (kg)</b>	1080	<b>Caratteristiche antiscivolo</b>	USRV 33
<b>Trattamento</b>	Vernice Live Matt	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Codice EAN</b>	7035580091707
<b>Colore</b>	Sbiancato	<b>FSC claim</b>	origine controllata		



TESTED PRODUCT  
ID 0921 - 33879 - 003



CERTIFIED BY  
SCS Global Services



CERTIFIED BY  
SCS Global Services



CERTIFIED BY  
SCS Global Services



REAL WOOD  
www.realwood.eu



www.blauer-engel.de/uz176



Topdalven 408-408, 4658 Tveit, Norway  
Parquet flooring according to  
EN 13489-2017-12 DIN EN 14342-2013  
9,5-23 mm total thickness  
parquet for indoor use  
DOP-4658-NB 07676  
Df-tL; Et density >= 500kg/m³  
thermal conductivity = 0,14 W/mK

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure.