



Dąb Oregon Andante

Product details / Technical properties

Numer artykułu	10041716 / EYGL35TD	Wykończenie warstwy wierzchniej	nie szczołkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	bez fazy	Gęstość	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Klasa drewna	Andante	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	0	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi ciemne	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj deski	14 mm Lamelowa 14mm Lamelowa 3-blaszka	Styl	Urban, Classic	Zawartość PCP	NPD
Rodzaj podłogi	14mm Lamelowa 3-blaszka	Ilość m ² w opakowaniu	2,84	Twardość w skali Brinell'a	38
Wymiar deski	14 x 215 x 2200 mm	Ilość desek w opakowaniu	6	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	Waga opakowania (kg)	21	Przewodność cieplna W/(m ² K)	0,13
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	Ilość m ² na palecie	142	Oporność cieplna (m ² K)/W	0,11
Połączenie	5G Click	Ilość kartonów na palecie	50	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	1050	Antypoślizgowość	USRV 33
Wykończenie deski	Live Matt lakier	EN Norm	EN 13489	EAN Code	7035580185178
Kolor	Oregon	FSC claim	kontrolowane pochodzenie		



www.blauer-engel.de/liz176



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.