

Eik Toscana Andante

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10041721 / ETGL35TD	**Overflatestruktur**	ikke børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	uten fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Andante	**Antall bord med delt toppsjikt**	0	**Brannklasse**	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	Gyldne gulv	**Innhold av formaldehyd**	E1
Varegruppe	14 mm Stavmønster 14mm Stavmønster 3-Stav	**Stil**	Classic	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Format	14mm Stavmønster 3-Stav	**m² per pakke**	2,84	**Brinell verdi**	38
Dimensjoner	14 x 215 x 2200 mm	**Antall bord pr. pakke**	6	**Bruddstyrke**	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	21	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,13
Kjernemateriale	Gran / Gran	**m² pr. palle**	142	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,11
Låsesystem	5G Click	**Pakker pr. palle**	50	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	1050	**Slipe motstand**	USRV 33
Overflatebehandling	Live Matt lakk	**EN Norm**	EN 13489	**Nobb nummer**	50693644
Farge	Toscana	**FSC claim**	controlled sources	**GTIN**	7035580186304

www.realwood.eu

www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness,
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, El, density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.