



Ek Pearl Finale

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10041812 (ORGLTMTD)	Fasning	utan fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytstruktur	oborstad	Densitet	>= 500kg/m ³
Sorteringsgrad:	Finale	Antal slitsade toppskikt	0	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Ljust golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	14mm Stavnöster 3-Stav	m² per paket	2,84	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	14 x 215 x 2200 mm	Brädor per paket	6	Brinell tal (N/mm²)	38
Slitskikt tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	21,8	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	142	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	0,13
Sammansättning	5G@ Click	Paketer per pall	50	Värmebeständighet (m²*K)/W	0,11
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	1090	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Live Natural olja	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 59
Färg	Pearl	FSC claim	controlled sources	GTIN kod	7035580186434



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.