

# Amerikinis riešutmedis Transparent Andante

Techninė charakteristika

<b>Gaminio kodas</b>	10041884 (NUGL35TD)	<b>Paviršius</b>	nešukuotas	<b>Drėgmės kiekis</b>	5-9%
<b>Mediena</b>	Amerikinis riešutmedis	<b>Nuožulna</b>	be nuožulnos	<b>Tankis</b>	>= 500kg/m³
<b>Rūšiavimas</b>	Andante	<b>Jungtų paviršių kiekis (pak.)</b>	0	<b>Atsparumo ugniai klasė</b>	Dfl-s1
<b>Gaminio tipas</b>	3-sluoksnis parketas	<b>Išvaizda</b>	Rudos grindys	<b>Formaldehido kiekis</b>	E1
<b>Formatas</b>	14mm Daugiajuostė lenta 3-Strip	<b>m² kiekis pak.</b>	2,84	<b>PCP kiekis</b>	NPD
<b>Išmatavimai</b>	14 x 215 x 2200 mm	<b>Lentų kiekis pak.</b>	6	<b>Kietumas pagal Brinell (N/mm²)</b>	34
<b>Virš. sluoksnio storis</b>	3,5 mm	<b>Pakuotės svoris (kg)</b>	21	<b>Atsparumas lūžiams</b>	Nėra duomenų
<b>Vid./ apat. sluoksniai</b>	Eglė / Eglė	<b>m² kiekis paletėje</b>	142	<b>Šiluminis laidumas W/(m²K)</b>	0,13
<b>Sujungimas</b>	5G Click	<b>Pakuočių sk. paletėje</b>	50	<b>Šiluminė varža (m²K)/W</b>	0,11
<b>Grindinis šildymas</b>	labai tinka	<b>Paletės svoris (kg)</b>	1050	<b>Vartojimo klasė</b>	Class 1
<b>Paviršiaus padengimas</b>	Live Matt lakas	<b>EN Norma</b>	EN 13489	<b>Slidumo klasė</b>	USRV 33
<b>Spalva</b>	Transparent	<b>FSC klasė</b>	patikrinti tiekėjai	<b>EAN kodas</b>	7035580185253



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalų struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.