



Acero canadese Sport

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10041899 / MAALSTTY	Struttura	Liscio	Umidità residua	5-9%
Legno	Acero canadese	Bisellatura	Spigolo vivo	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Sport	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	05	Aspetto	Pavimenti Chiari	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	21 mm Multilama Actiflex	Stile	Palestre, Hotel & Benessere	Contenuto PCP	NPD
Formato	Actiflex	m² per pacco	1,89	Durezza Brinell (N/mm²)	40
Dimensioni	21 x 215 x 2200 mm	Tavole per pacco	4	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	21,8	Conducibilità termica W/(m*K)	
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	68,04	Resistenza termica (m²*K)/W	
Incastro	5G Click	Pacchi per pallet	36	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	parzialmente adatto	Peso per pallet (kg)	784,8	Caratteristiche antiscivolo	
Trattamento	T79 Sport lacquer	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580185130
Colore		FSC claim	FSC™ Mix 70%		



CERTIFIED BY
SCS Global Services



www.realwood.eu



www.blauer-engel.de/tz176



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure