



Eik Traditional

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10041935 (EICY4UPD)	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	uten fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Traditional	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende		Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	20 mm Lang plank Chaletino 20 mm	Stil		Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	20mm Plank Chaletino	m² per pakke	1,65	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	20 x 300 x 2750 mm	Antall bord pr. pakke	2	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	4,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	18,5	Varme gjennomgang W/(m²*K)	0,128
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	49,5	Varme motstand (m²*K)/W	0,156
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	30	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	555	Slipe motstand	
Overflatebehandling	ubehandlet	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	57689153
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580171140



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.