



Rovere Horizon Animoso

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10109209 (PCGV43FD)	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 2 lati	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Animoso	Tavole con massello giuntato	1	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Grigi	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	14 mm Plancia Plank Castle	Stile	Classic, Urban	Contenuto PCP	NPD
Formato	14mm Plancia Castle	m² per pacco	2,76	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	14 x 209 x 2200 mm	Tavole per pacco	6	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	21,5	Conducibilità termica W/(m*K)	0,129
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	138	Resistenza termica (m²K)/W	0,109
Incastro	5G Click	Pacchi per pallet	50	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	1075	Caratteristiche antiscivolo	USRV 91
Trattamento	Vernice Live Pure	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580198208
Colore	Horizon	FSC claim	origine controllata		



TESTED PRODUCT
ID 0921 - 33879 - 003



NORDIC SWAN ECOLABEL
CERTIFIED BY SCS Global Services



floor score
VERIFIÉE
inies



FDES
VÉRIFIÉE
inies



REAL WOOD
www.realwood.eu



www.blauer-engel.de/uz176



DE
Boen AS
Topdalven 40B-40B, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to
EN 13489-2017-12 and EN 14342-2013
9,5-23 mm total thickness
parquet for indoor use
DOP 4658 NB 0765
Dfl-s1, El. density >= 500kg/m³
thermal conductivity = 0,14 W/mK

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure.