



## Eiche Epoca Espresso

### Technische Eigenschaften


<b>Artikelnummer</b>	10114590 (SLGVZKWD)	<b>Produktname</b>	Epoca	<b>Feuchtigkeitsgehalt</b>	5-9%
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Oberflächenstruktur</b>	tief gebürstet, handbearbeitet	<b>Dichte kg/m³</b>	>= 500kg/m³
<b>Sortierung</b>	Espressivo	<b>Fase</b>	gefrost 4V	<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Produkttyp</b>	3-Schicht-Parkett	<b>Anzahl fallende Längen pro Paket</b>	0	<b>Formaldehydabgabe</b>	E 1
<b>Dielenformat</b>	14mm Landhausdielen Castle	<b>Farbe</b>	Goldene Holzböden	<b>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</b>	NPD
<b>Abmessungen</b>	14 x 209 x 2200 mm	<b>m² pro Karton</b>	2,76	<b>Brinellhärte (N/mm²)</b>	38
<b>Deckschicht-Stärke</b>	3,5 mm	<b>Elemente pro Karton</b>	6	<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD
<b>Mittellage/ Unterlage</b>	Fichte / Tanne / Fichte / Tanne	<b>Gewicht pro Karton (kg)</b>	21,5	<b>Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)</b>	0,129
<b>Verbindung</b>	5G Click	<b>m² pro Palette</b>	138	<b>Wärmedurchlasswiderstand (m²K)/W</b>	0,109
<b>Fußbodenheizung</b>	gut geeignet	<b>Kartons pro Palette</b>	50	<b>Beanspruchungsklasse</b>	Klasse 1
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Live Natural Öl	<b>Gewicht pro Palette (kg)</b>	1075	<b>Rutschverhalten</b>	USRV 55
<b>Holzherkunft</b>	kontrollierte Herkunft	<b>EN</b>	EN 13489	<b>EAN-Code</b>	7035580199670



REAL WOOD  
[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)



BLAUER ENGEL  
DAS UMWELTZEICHEN  
[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



CE  
06  
Boen AS  
Topolstavenei 406-408, 4658 Tveit, Norway  
Parquet flooring according to  
EN 13499-2017-12 and EN 14342-2013  
9,5-25 mm total thickness  
parquet for indoor use  
DOP 4656 NB 0766  
Dfl-s1, EL density > 500kg/m³  
thermal conductivity >> 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.