



Eiche Antique Brown Espresso

Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10114592 (SNGVZKWD)	Produktname	Antique Brown	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	tief gebürstet, handbearbeitet	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³
Sortierung	Espresso	Fase	gefast 4V	Brandverhalten	Dfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	Anzahl fallende Längen pro Paket	1	Formaldehydabgabe	E 1
Dielenformat	14mm Landhausdielen Castle	Farbe	Braune Holzböden	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Abmessungen	14 x 209 x 2200 mm	m² pro Karton	2,76	Brinellhärte (N/mm²)	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	Elemente pro Karton	6	Bruchfestigkeit	NPD
Mittellage/ Unterlage	Fichte / Tanne / Fichte / Tanne	Gewicht pro Karton (kg)	21,5	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,129
Verbindung	5G Click	m² pro Palette	138	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,109
Fußbodenheizung	gut geeignet	Kartons pro Palette	50	Beanspruchungsklasse	Klasse 1
Oberflächenbehandlung	Live Natural Öl	Gewicht pro Palette (kg)	1075	Rutschverhalten	USR5 55
Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EN	EN 13489	EAN-Code	7035580199687



www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topplagsveien 426-428, 4458 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489-2017-12 and EN 14342:2015 8,5-23 mm total thickness: parquet for indoor use
DOP-4658, NB 0766
Dfl-s1, E1, density => 500kg/m³, thermal conductivity => 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.