



Ek Graphite Vivo

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 10118025 (YCG8VKFD) | Fasning | 2-sidig fas | Fukthalt | 5-9% |
| Trä | Ek | Ytstruktur | borstad | Densitet | >= 500kg/m ³ |
| Sorteringsgrad: | Vivo | Antal slitsade toppskikt | 2 | Brandskydds klassificering | Dfl-s1 |
| Produkt typ: | 3-skikts trägolv | Utseende | Grått golv | Innehåll av formaldehyd | E1 |
| Format | 14mm Plank 138 | m² per paket | 3,04 | PCP innehåll | NPD |
| Dimensioner | 14 x 138 x 2200 mm | Brädor per paket | 10 | Brinell tal (N/mm²) | 38 |
| Slitskiktets tjocklek | 3,5 mm | Vikt per paket (kg) | 21,6 | Brytpunkt | NPD |
| Kärnmaterial | Gran / Gran | m² per pall | 127,68 | Värmeledningsförmåga W/(m*K) | 0,129 |
| Sammansättning | 5G Click | Paketer per pall | 42 | Värmebeständighet (m²*K)/W | 0,109 |
| Golvvärme | mycket lämpligt | Vikt per pall (kg) | 907,2 | Prestanda klassificering | Class 1 |
| Behandling | Live Natural olja | EN Norm | EN 13489 | Anti-glid prestanda | USRV 45 |
| Färg | Graphite | FSC claim | controlled sources | GTIN kod | 7035580204732 |



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.