



# Eg Warm Cotton Country

## Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

<b>Artikelnummer</b>	10123248 / PE4V43FD	<b>Overfladestruktur</b>	børstet	<b>Vandindhold</b>	5-9%
<b>Træsart</b>	Eg	<b>Fas</b>	tosidig fas	<b>Densitet kg/m<sup>3</sup></b>	>= 500kg/m <sup>3</sup>
<b>Sortering</b>	Country	<b>Antal brædder med delt slidlag</b>	1	<b>Brandbeskyttelsesklassificering</b>	Dfl-s1
<b>Produkt type</b>	3-lags parket	<b>Udseende</b>	Grå gulve	<b>Indhold af formaldehyd</b>	E1
<b>Varegruppe</b>	14 mm Planke 14mm Planke Castle	<b>Stil</b>	Nordic	<b>PCP indhold</b>	NPD
<b>Format</b>	14mm Planke Castle	<b>m<sup>2</sup> pr. karton</b>	2,76	<b>Brinell værdi (N/mm<sup>2</sup>)</b>	38
<b>Dimensioner</b>	14 x 209 x 2200 mm	<b>Antal brædder pr. karton</b>	6	<b>Brudstyrke</b>	NPD
<b>Tykkelse slidlag</b>	3,5 mm	<b>Vægt pr. karton (kg)</b>	21,7	<b>Varmeledningsevne W/(m*K)</b>	0,129
<b>Kerne materiale</b>	Gran / Gran	<b>m<sup>2</sup> pr. palle</b>	138	<b>Termisk modstandsværdi (m<sup>2</sup>*K)/W</b>	0,109
<b>Låsesystem</b>	Not/Fer	<b>Pakker pr. palle</b>	50	<b>Præstationsklassifikation</b>	Class 1
<b>Gulvvarme</b>	særdeles passende	<b>Vægt pr. palle (kg)</b>	1085	<b>Skridsikkerhed</b>	USRV 91
<b>Overfladebehandling</b>	Live Pure lak	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>GTIN kode</b>	7035580205982
<b>Farve</b>	Warm Cotton	<b>FSC claim</b>	controlled sources	<b>DB nr.</b>	



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

<b>CE</b>
06
Boen AS
Tordalsveien 420-426, 4630 Trondheim, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness, intended for indoor use.
DQP-4638-1610765
DI-14, E1, density → 520kg/m <sup>3</sup> thermal conductivity → 0,14 W/mK

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.