Rovere Transparent Traditional

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10126731 (EI1Y4KWD)	**Struttura**	levigato	**Umidità residua**	5-9%
Legno	Rovere	**Bisellatura**	bisellato - 4 lati	**Densità**	>= 500kg/m³
Scelta	Traditional	**Tavole con massello giuntato**	0	**Classificazione reazione al fuoco**	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	**Aspetto**	Pavimenti Dorati	**Contenuto di formaldeide**	E 1
Gruppo	15 mm Plancia Chaletino	**Stile**	Rustic	**Contenuto PCP**	NPD
Formato	15mm Plancia Chaletino	**m² per pacco**	1,65	**Durezza Brinell (N/mm²)**	38
Dimensioni	15 x 300 x 2750 mm	**Tavole per pacco**	2	**Resistenza allo strappo**	NPD
Spessore massello	3,5 mm	**Peso per pacco (kg)**	14	**Conducibilità termica W/(m*K)**	0,128
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	**m² per pallet**	64,35	**Resistenza termica (m²*K)/W**	0,117
Incastro	Maschio/Femmina	**Pacchi per pallet**	39	**Classe d'utilizzo**	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	**Peso per pallet (kg)**	546	**Caratteristiche antiscivolo**	USRV 59
Trattamento	Olio Live Natural	**EN Norm**	EN 13489	**Codice EAN**	7035580210351
Colore	Transparent	**FSC claim**	origine controllata		

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness,
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1; El; density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure