

Weiβ Nature

Technische Eigenschaften


| Artikelnummer | 10126732 (E1Y3MWD) | Produktname | Weiβ | Feuchtigkeitsgehalt | 5-9% |
|------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|---------------|
| Holzart | | Oberflächenstruktur | geschliffen | Dichte kg/m³ | >= 500kg/m³ |
| Sortierung | Nature | Fase | gefrost 4V | Brandverhalten | Dfl-s1 |
| Produkttyp | 3-Schicht-Parkett | Anzahl fallende Längen pro Paket | 0 | Formaldehydabgabe | E 1 |
| Dielenformat | 15mm Landhausdielen Chalefino | Farbe | Helle Holzböden | Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) | NPD |
| Abmessungen | 15 x 300 x 2750 mm | m² pro Karton | 1,65 | Brinellhärte (N/mm²) | 38 |
| Deckschicht-Stärke | 3,5 mm | Elemente pro Karton | 2 | Bruchfestigkeit | NPD |
| Mittellage/ Unterlage | Fichte / Tanne / Fichte / Tanne | Gewicht pro Karton (kg) | 14 | Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) | 0,128 |
| Verbindung | Nut/Feder | m² pro Palette | 64,35 | Wärmedurchlasswiderstand (m²K)/W | 0,117 |
| Fußbodenheizung | gut geeignet | Kartons pro Palette | 39 | Beanspruchungsklasse | Klasse 1 |
| Oberflächenbehandlung | Live Natural Öl | Gewicht pro Palette (kg) | 546 | Rutschverhalten | USRV 59 |
| Holzherkunft | kontrollierte Herkunft | EN | EN 13489 | EAN-Code | 7035580210344 |



REAL
WOOD
www.realwood.eu



BLAUE ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176



CE

06

Boen AS

Toppdækkveien 406-408, 4658 Tveit, Norway

Parquet flooring according to:
EN 13349-2017-12 and EN 13342-2013
7,5-23 mm total thickness
parquet for indoor use

DOP 4650 NB 076

DR-s1, EI density = 503kg/m³
thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.