



Ek Sand Traditional

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10126750 (XH1Y4MWD)	Fasning	4-sidig fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytsstruktur	borstad	Densitet	$\geq 500\text{kg/m}^3$
Sorteringsgrad:	Traditional	Antal slitsade toppskikt	0	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Grått golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	15mm Plank Chaletino	m² per paket	1,65	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	15 x 300 x 2750 mm	Brädor per paket	2	Brinell tal (N/mm²)	38
Slitskiktets tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	14	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	64,35	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	0,128
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	39	Värmebeständighet (m²K)/W	0,117
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	546	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Live Natural olja	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 59
Färg	Sand	FSC claim	controlled sources	GTIN kod	7035580210399



www.blauer-engel.de/uz176



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.