



Eik Contract

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10135098 (Ei2L75TY)	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	uten fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Contract	Antall bord med delt toppsjikt	1	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gyldne gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	23 mm Stavmønster 23mm Stavmønster 3- Stav	Stil	Rustic	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	23mm Stavmønster 3- Stav	m² per pakke	1,89	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	23 x 215 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	4	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	23	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,125
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	85,05	Varme motstand (m²*K)/W	0,184
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	45	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	ikke egnet	Vekt pr. palle (kg)	1035	Slipe motstand	USRV 33
Overflatebehandling	Live Matt lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	55774456
Farge		FSC claim	FSC™ Mix 70%	GTIN	7035580211181



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.