



Chêne Country

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10135527 (EI2745PY)	Chanfrein	bords droits	Teneur en humidité	5-9%
Bois	Chêne	Nombre de parements aboutés	1	Classe de protection contre les incendies	
Classement	Country	Structure de la surface	non brossé	Teneur en formaldéhyde	E 1
Type de produit	parquet 3 couches	m² par colis	1,83	Teneur en PCP	NPD
Format	Lame extra large 23mm Plank 139	Lames par colis	6	Valeur de dureté Brinell (N/mm²)	38
Dimensions	23 x 139 x 2200 mm	Poids par colis (kg)	22,5	Rétrécissement et gonflement	
Épaisseur du parement	3,5 mm	m² par palette	89,67	Résistance à la rupture	NPD
Matériau du lattage médian	Fichte / Tanne / Sapin	Cartons par palette	49	Conductivité thermique W/(m*K)	
Assemblage	Rainure/Languette	Poids par palette (kg)	1102,5	Résistance thermique (m²*K)/W	
Chauffage au sol	conditionnellement approprié	EN Norm	EN 13489	Performance antidérapante (CE)	USRV 33
Finition	Vernis Live Matt	FSC claim	FSC™ Mix 70%	Performance antidérapante (DIN)	
Aspect	Parquets dorés	Classe d'usage	Classe 1	Code EAN	7035580211693
Teinte		Densité	>= 500kg/m ³		



CERTIFIED BY
FSC Global Services



www.realwood.eu



www.blauer-engel.de/12176

CE
06
Boen AS
Toddavireen 406-408, 4458 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 15489:2017-12 and EN 14342:2015 5,5-23 mm total thickness parquet for indoor use
DOP 4658, NB 0766
Df=41, E1 density = 500kg/m ³ thermal conductivity = 0,14 W/mK

Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.