Eiche Weiß Country

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10135529 (EI2742PY)	**Fase**	scharfkantig	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	ungebürstet	**Brandverhalten**	Dfl-s1
Sortierung	Country	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	1	**Formaldehydabgabe**	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	1,83	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dielenformat	23mm Landhausdiele 139	**Elemente pro Karton**	6	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Abmessungen	23 x 139 x 2200 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	22,5	**Bruchfestigkeit**	NPD
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	89,67	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,125
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	49	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,184
Verbindung	Nut/Feder	**Gewicht pro Palette (kg)**	1102,5	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 33
Fußbodenheizung	bedingt geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (DIN)**	R9
Oberflächenbehandlung	Live Matt Lack weiß	**Holzherkunft**	FSC™ Mix 70%	**EAN-Code**	7035580211716
Farbe	Helle Holzböden	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1		
Produktname	Weiß	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9.5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, EI, density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.