



Uosis balintas Baltic

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10135567 (AS3L82TY)	Paviršius	nešukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	Uosis	Nuožulna	be nuožulnos	Tankis	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Rūšiavimas	Baltic	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	1	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda	Šviesios grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	Daugiajuostė lenta 21mm Daugiajuostė lenta Strongline	m² kiekis pak.	1,89	PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	21 x 215 x 2200 mm	Lentų kiekis pak.	4	Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	36
Virš. sluoksnio storis	5,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	21,5	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	m² kiekis paletėje	94,5	Šiluminis laidumas W/(m²K)	
Sujungimas	Įlaidas/ išdroža	Pakuočių sk. paletėje	50	Šiluminė varža (m²K)/W	
Grindinis šildymas	tinka	Paletės svoris (kg)	1075	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Matt lakas balinta	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	USRV 33
Spalva	balintas	FSC klasė	FSC™ Mix 70%	EAN kodas	7035580211525



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Škilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.