



# Eiche Country

## Produktdetails / Technische Eigenschaften

<b>Artikelnummer</b>	10135666 (E13745PY)	<b>Fase</b>	scharfkantig	<b>Feuchtigkeitsgehalt</b>	5-9%
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Oberflächenstruktur</b>	ungebürstet	<b>Brandverhalten</b>	Cfl-s1
<b>Sortierung</b>	Country	<b>Anzahl fallende Längen pro Paket</b>	1	<b>Formaldehydabgabe</b>	E 1
<b>Produkttyp</b>	3-Schicht-Parkett	<b>m<sup>2</sup> pro Karton</b>	1,83	<b>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</b>	NPD
<b>Dielenformat</b>	Landhausdielen 21mm Landhausdielen 139	<b>Elemente pro Karton</b>	6	<b>Brinellhärte (N/mm<sup>2</sup>)</b>	38
<b>Abmessungen</b>	21 x 139 x 2200 mm	<b>Gewicht pro Karton (kg)</b>	21	<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD
<b>Deckschicht-Stärke</b>	5,5 mm	<b>m<sup>2</sup> pro Palette</b>	76,86	<b>Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)</b>	
<b>Mittellage - Unterlage</b>	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	<b>Kartons pro Palette</b>	42	<b>Wärmedurchlasswiderstand (m<sup>2</sup>*K)/W</b>	
<b>Verbindung</b>	Nut/Feder	<b>Gewicht pro Palette (kg)</b>	882	<b>Rutschverhalten (CE)</b>	USRV 33
<b>Fußbodenheizung</b>	gut geeignet	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Rutschverhalten (DIN)</b>	
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Live Matt Lack	<b>Holzherkunft</b>	FSC™ Mix 70%	<b>EAN-Code</b>	7035580211648
<b>Farbe</b>	Goldene Holzböden	<b>Beanspruchungsklasse</b>	Klasse 1		
<b>Produktname</b>		<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>	>= 500kg/m <sup>3</sup>		



<b>CE</b>
06
<b>Boen AS</b>
Toddstivenei 406-408, 4458 Tved, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017-12 and EN 14342:2015 5,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658, NB 0766
Df=46, E1 density = 500kg/m <sup>3</sup> thermal conductivity = 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.