

# Eiche Weiß Contract

## Technische Eigenschaften

<b>Artikelnummer</b>	10136398 (Ei2L72TY)	<b>Produktname</b>	Weiß	<b>Feuchtigkeitsgehalt</b>	5-9%
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Oberflächenstruktur</b>	ungebürstet	<b>Dichte kg/m³</b>	>= 500kg/m³
<b>Sortierung</b>	Contract	<b>Fase</b>	scharfkantig	<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Produkttyp</b>	3-Schicht-Parkett	<b>Anzahl fallende Längen pro Paket</b>	1	<b>Formaldehydabgabe</b>	E 1
<b>Dielenformat</b>	23mm Schiffsboden 3-Stab	<b>Farbe</b>	Helle Holzböden	<b>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</b>	NPD
<b>Abmessungen</b>	23 x 215 x 2200 mm	<b>m² pro Karton</b>	1,89	<b>Brinellhärte (N/mm²)</b>	38
<b>Deckschicht-Stärke</b>	3,5 mm	<b>Elemente pro Karton</b>	4	<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD
<b>Mittellage/ Unterlage</b>	Fichte / Tanne / Fichte / Tanne	<b>Gewicht pro Karton (kg)</b>	23	<b>Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)</b>	0,125
<b>Verbindung</b>	Nut/Feder	<b>m² pro Palette</b>	85,05	<b>Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W</b>	0,184
<b>Fußbodenheizung</b>	bedingt geeignet	<b>Kartons pro Palette</b>	45	<b>Beanspruchungsklasse</b>	Klasse 1
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Live Matt Lack weiß	<b>Gewicht pro Palette (kg)</b>	1035	<b>Rutschverhalten</b>	USRV 33
<b>Holzherkunft</b>	FSC™ Mix 70%	<b>EN</b>	EN 13489	<b>EAN-Code</b>	7035580212126



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.