

Eiche Warm Cotton Finale

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10138787 (PEGLT3VD)	Fase	gefast 2V	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	gebürstet	Brandverhalten	Dfl-s1
Sortierung	Finale	Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	m² pro Karton	2,84	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dielenformat	14mm Schiffsboden 3-Stab	Elemente pro Karton	6	Brinellhärte (N/mm²)	38
Abmessungen	14 x 215 x 2200 mm	Gewicht pro Karton (kg)	21	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	m² pro Palette	142	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,13
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	Kartons pro Palette	50	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,11
Verbindung	5G Click	Gewicht pro Palette (kg)	1050	Rutschverhalten (CE)	USRV 91
Fußbodenheizung	gut geeignet	EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	R11
Oberflächenbehandlung	Live Pure Lack	Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EAN-Code	7035580213611
Farbe	Graue Holzböden	Beanspruchungsklasse	Klasse 1		
Produktname	Warm Cotton	Dichte kg/m³	>= 500kg/m ³		



Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.