



## Eik Pale White Canyon

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

|                            |                                  |                                       |                    |   |                         |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| <b>Artikkelnummer</b>      | 10142746 (PICYV6WD)              | <b>Overflatestruktur</b>              | børstet            | <b>Fuktighetsinnhold</b>                    | 5-9%                    |
| <b>Tresort</b>             | Eik                              | <b>Fas</b>                            | 4-sidig fas        | <b>Densitet kg/m<sup>3</sup></b>            | >= 500kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Sortering</b>           | Canyon                           | <b>Antall bord med delt toppsjikt</b> | 0                  | <b>Brannklasse</b>                          | Dfl-s1                  |
| <b>Produkttype</b>         | 3-lags parkett                   | <b>Utseende</b>                       | Lyse gulv          | <b>Innhold av formaldehyd</b>               | E1                      |
| <b>Varegruppe</b>          | 20 mm Plank 20mm Plank Chaletino | <b>Stil</b>                           | Nordic, Rustic     | <b>Innhold av pentachlorophenol (PCP)</b>   | NPD                     |
| <b>Format</b>              | 20mm Plank Chaletino             | <b>m<sup>2</sup> per pakke</b>        | 1,65               | <b>Brinell verdi (N/mm<sup>2</sup>)</b>     | 38                      |
| <b>Dimensjoner</b>         | 20 x 300 x 2750 mm               | <b>Antall bord pr. pakke</b>          | 2                  | <b>Bruddstyrke</b>                          | NPD                     |
| <b>Slitesjikt</b>          | 4,5 mm                           | <b>Vekt pr. pakke (kg)</b>            | 18,6               | <b>Varme gjennomgang W/(m<sup>2</sup>K)</b> | 0,128                   |
| <b>Kjernemateriale</b>     | Gran / Gran                      | <b>m<sup>2</sup> pr. palle</b>        | 49,5               | <b>Varme motstand (m<sup>2</sup>K)/W</b>    | 0,156                   |
| <b>Låsesystem</b>          | Not/fjær                         | <b>Pakker pr. palle</b>               | 30                 | <b>Klassifisering bruksområde</b>           | Class 1                 |
| <b>Gulvvarme</b>           | godt egnet                       | <b>Vekt pr. palle (kg)</b>            | 558                | <b>Slipe motstand</b>                       | USRV 91                 |
| <b>Overflatebehandling</b> | Live Pure lakk                   | <b>EN Norm</b>                        | EN 13489           | <b>Nobb nummer</b>                          | 57689183                |
| <b>Farge</b>               | Pale White                       | <b>FSC claim</b>                      | controlled sources | <b>GTIN</b>                                 | 7035580215394           |



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.