

# Bøg Transparent Nature

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer** | 10143442 (BDP23K6D) | **Overfladestruktur** | ikke børstet | **Vandindhold** | 5-9% |
| **Træsort** | Bøg | **Fas** | uden fas | **Densitet kg/m³** | >= 500kg/m³ |
| **Sortering** | Nature | **ntal brædder med delt slidlag** | 2 | **Brandbeskyttelsesklassificering** | Dfl-s1 |
| **Produkt type** | 2-lags parket | **Udseende** | Gyldne gulve | **Indhold af formaldehyd** | E1 |
| **Varegruppe** | 10 mm Kort stav 10mm Strip Prestige | **Stil** | Classic, Nordic | **PCP indhold** | NPD |
| **Format** | 10mm Strip Prestige | **m² pr. karton** | 2,63 | **Brinell værdi (N/mm²)** | 37 |
| **Dimensioner** | 10 x 70 x 470 mm | **Antal brædder pr. karton** | 80 | **Brudstyrke** | NPD |
| **Tykkelse slidlag** | 3,5 mm | **Vægt pr. karton (kg)** | 15 | **Varmeledningsevne W/(m*K)** | 0,14 |
| **Kerne materiale** | / Gran | **m² pr. palle** | 94,68 | **Termisk modstandsværdi (m²*K)/W** | 0,07 |
| **Låsesystem** | Not/Fer | **Pakker pr. palle** | 36 | **Præstationsklassifikation** | Class 1 |
| **Gulvvarme** | Delvis velegnet | **Vægt pr. palle (kg)** | 540 | **Skridsikkerhet** | USRV 59 |
| **Overfladebehandling** | Live Natural olie | **EN Norm** | EN 13489 | **GTIN kode** | 7035580216261 |
| **Farve** | Transparent | **FSC claim** | controlled sources | **DB nr.** | 2212810 |

eco INSTITUT CERTIFIED PRODUCT ID 0218 - 33879 - 001

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness,
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, E1, density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udkittet så små huller kan forekomme.