



## Rovere Semi Smoked Animoso

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

<b>Codice articolo</b>	10144026 (EOGV4KFD)	<b>Struttura</b>	spazzolato	<b>Umidità residua</b>	5-9%
<b>Legno</b>	Rovere	<b>Bisellatura</b>	bisellato - 2 lati	<b>Densità</b>	>= 500kg/m³
<b>Scelta</b>	Animoso	<b>Tavole con massello giuntato</b>	1	<b>Classificazione reazione al fuoco</b>	Dfl-s1
<b>Tipo prodotto</b>	parquet a 3 strati	<b>Aspetto</b>	Pavimenti Marroni	<b>Contenuto di formaldeide</b>	E 1
<b>Gruppo</b>	14 mm Plancia 14mm Plancia Castle	<b>Stile</b>	Classic, Urban	<b>Contenuto PCP</b>	NPD
<b>Formato</b>	14mm Plancia Castle	<b>m² per pacco</b>	2,76	<b>Durezza Brinell (N/mm²)</b>	38
<b>Dimensioni</b>	14 x 209 x 2200 mm	<b>Tavole per pacco</b>	6	<b>Resistenza allo strappo</b>	NPD
<b>Spessore massello</b>	3,5 mm	<b>Peso per pacco (kg)</b>	20	<b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>	0,129
<b>Controbilanciatura</b>	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	<b>m² per pallet</b>	138	<b>Resistenza termica (m²*K)/W</b>	0,109
<b>Incastro</b>	5G Click	<b>Pacchi per pallet</b>	50	<b>Classe d'utilizzo</b>	Classe 1
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	molto idoneo	<b>Peso per pallet (kg)</b>	1000	<b>Caratteristiche antiscivolo</b>	USRV 45
<b>Trattamento</b>	Olio Live Natural	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Codice EAN</b>	7035580216872
<b>Colore</b>		<b>FSC claim</b>	origine controllata		



CERTIFIED BY  
SCS Global Services



www.realwood.eu



www.blauer-engel.de/tz176

<b>CE</b>
06
<b>Boen AS</b>
Toddalsveien 406-408, 4458 Tved, Norway
Parquet flooring according to EN 15489:2017-12 and EN 14342:2015 5,5-23 mm total thickness parquet for indoor use
DOP 4658, NB 0766
Dfl-s1, EI density = 500kg/m³ thermal conductivity = 0,11 W/mK

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure