



Eiche Weiß Animoso

Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10145036 (EBG84MND)	Produktname	Weiß	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	gebürstet	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³
Sortierung	Animoso	Fase	gefast 4V	Brandverhalten	Dfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
Dielenformat	14mm Landhausdielen Fischgrät Click 138, B-Diele	Farbe	Helle Holzböden	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Abmessungen	14 x 138 x 690 mm	m² pro Karton	0,95	Brinellhärte (N/mm²)	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	Elemente pro Karton	10	Bruchfestigkeit	NPD
Mittellage/ Unterlage	HDF / Fichte / Tanne	Gewicht pro Karton (kg)	11	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,143
Verbindung	5G Click	m² pro Palette	46,55	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,098
Fußbodenheizung	gut geeignet	Kartons pro Palette	49	Beanspruchungsklasse	Klasse 1
Oberflächenbehandlung	Live Natural Öl weiß	Gewicht pro Palette (kg)	539	Rutschverhalten	USRV 45
Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EN	EN 13489	EAN-Code	7035580217602



www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topstovveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017-12 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness: parquet for indoor use
DCP 4658; NB 0766
Dfl-s1; E1; density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.