



## Ažuolas Transparent Vivo

### Techninė charakteristika

<b>Gaminio kodas</b>	10152272 (EBG8VKND)	<b>Paviršius</b>	šukuotas	<b>Drėgmės kiekis</b>	5-9%
<b>Mediena</b>	Ažuolas	<b>Nuožulna</b>	su nuožulna (4V)	<b>Tankis</b>	>= 500kg/m³
<b>Rūšiavimas</b>	Vivo	<b>Jungtų paviršių kiekis (pak.)</b>	0	<b>Atsparumo ugniai klasė</b>	Dfl-s1
<b>Gaminio tipas</b>	3-sluoksnis parketas	<b>Išvaizda</b>	Auksinio atspalvio grindys	<b>Formaldehido kiekis</b>	E1
<b>Formatas</b>	14mm Lenta Eglutė Click 138, B-lenta	<b>m² kiekis pak.</b>	0,95	<b>PCP kiekis</b>	NPD
<b>Išmatavimai</b>	14 x 138 x 690 mm	<b>Lentų kiekis pak.</b>	10	<b>Kietumas pagal Brinell (N/mm²)</b>	38
<b>Virš. sluoksnio storis</b>	3,5 mm	<b>Pakuotės svoris (kg)</b>	11	<b>Atsparumas lūžiams</b>	Nėra duomenų
<b>Vid./ apat. sluoksniai</b>	HDF / Eglė	<b>m² kiekis paletėje</b>	46,55	<b>Šiluminis laidumas W/(m²K)</b>	0,143
<b>Sujungimas</b>	5G Click	<b>Pakuočių sk. paletėje</b>	49	<b>Šiluminė varža (m²K)/W</b>	0,098
<b>Grindinis šildymas</b>	labai tinka	<b>Paletės svoris (kg)</b>	539	<b>Varojimo klasė</b>	Class 1
<b>Paviršiaus padengimas</b>	Live Natural alyva	<b>EN Norma</b>	EN 13489	<b>Slidumo klasė</b>	USRV 45
<b>Spalva</b>	Transparent	<b>FSC klasė</b>	patikrinti tiekėjai	<b>EAN kodas</b>	7035580219040



[www.blauer-engel.de/liz176](http://www.blauer-engel.de/liz176)



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.