

<b>Codice articolo</b>	10152326 (EIGV4KMD)	<b>Struttura</b>	Liscio	<b>Umidità residua</b>	5-9%
<b>Legno</b>	Rovere	<b>Bisellatura</b>	bisellato - 4 lati	<b>Densità</b>	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
<b>Scelta</b>	Animoso	<b>Tavole con massello giuntato</b>	0	<b>Classificazione reazione al fuoco</b>	Dfl-s1
<b>Tipo prodotto</b>	parquet a 3 strati	<b>Aspetto</b>	Pavimenti Dorati	<b>Contenuto di formaldeide</b>	E 1
<b>Gruppo</b>	14 mm Plancia 14mm Plancia Herringbone Click Castle	<b>Stile</b>	Nordic, Rustic, Classic	<b>Contenuto PCP</b>	NPD
<b>Formato</b>	14mm Plancia Herringbone Click Castle, A-Plancia	<b>m² per pacco</b>	1,31	<b>Durezza Brinell (N/mm²)</b>	38
<b>Dimensioni</b>	14 x 209 x 1045 mm	<b>Tavole per pacco</b>	6	<b>Resistenza allo strappo</b>	NPD
<b>Spessore massello</b>	3,5 mm	<b>Peso per pacco (kg)</b>	15	<b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>	0,143
<b>Controbilanciatura</b>	HDF / Peccio/Abete rosso	<b>m² per pallet</b>	39,313	<b>Resistenza termica (m²*K)/W</b>	0,098
<b>Incastro</b>	5G Click	<b>Pacchi per pallet</b>	30	<b>Classe d'utilizzo</b>	Classe 1
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	molto idoneo	<b>Peso per pallet (kg)</b>	450	<b>Caratteristiche antiscivolo</b>	USRV 59
<b>Trattamento</b>	Olio Live Natural	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Codice EAN</b>	7035580218845
<b>Colore</b>		<b>FSC claim</b>	origine controllata		



CERTIFIED BY  
SCS Global Services



www.realwood.eu



www.blauer-engel.de/luz176



DE

Boen AS

Topdækket 400-400, 4008 Tveit, Norway

Parquet floors acc. according to  
EN 13489-12:2013-09  
6,5-25 mm total thickness,  
parquet for indoor use

DDP 4058; NB 0766

Dfl-s1; El. density  $\geq 500 \text{ kg/m}^3$   
thermal conductivity  $= 0,14 \text{ W/mK}$

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure.