

Eiche Pale White Vivo

Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10152466 (PIG8V6MD)	**Produktname**	Pale White	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	gebürstet	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortierung	Vivo	**Fase**	gefast 4V	**Brandverhalten**	Dfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	0	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	14mm Landhausdiele Fischgrät Click 138, A-Diele	**Farbe**	Helle Holzböden	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Abmessungen	14 x 138 x 690 mm	**m² pro Karton**	0,95	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**Elemente pro Karton**	10	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage/ Unterlage	HDF / Fichte / Tanne	**Gewicht pro Karton (kg)**	11	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,143
Verbindung	5G Click	**m² pro Palette**	46,55	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,098
Fußbodenheizung	gut geeignet	**Kartons pro Palette**	49	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1
Oberflächenbehandlung	Live Pure Lack	**Gewicht pro Palette (kg)**	539	**Rutschverhalten**	USRV 91
Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	**EN**	EN 13489	**EAN-Code**	7035580219330

RW10-11

www.realwood.eu

www.blauer-engel.de/uz176

CE

06

Boen AS

Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway

Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use

DOP 4658, NB 0766

Dfl-s1; El, density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.