Ąžuolas Brazilian Brown Espressivo

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10155077 (PL4VZ3FE)	**Paviršius**	šukuotas	**Drėgmės kiekis**	5-9%
Mediena	Ąžuolas	**Nuožulna**	su nuožulna (2V)	**Tankis**	>= 500kg/m³
Rūšiavimas	Espressivo	**Jungtų paviršių kiekis (pak.)**	1	**Atsparumo ugniai klasė**	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	**Išvaizda**	Rudos grindys	**Formaldehido kiekis**	E1
Formatas	14mm Lenta Castle	**m² kiekis pak.**	2,76	**PCP kiekis**	NPD
Išmatavimai	14 x 209 x 2200 mm	**Lentų kiekis pak.**	6	**Kietumas pagal Brinell (N/mm²)**	38
Virš. sluoksnio storis	3,5 mm	**Pakuotės svoris (kg)**	21,5	**Atparumas lūžiams**	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	**m² kiekis paletėje**	138	**Šiluminis laidumas W/(m*K)**	0,129
Sujungimas	Laidas / išdroža	**Pakuočių sk. paletėje**	50	**Šiluminė varža (m²*K)/W**	0,109
Grindinis sluoksnis	Tabel linka	**Paletės svoris (kg)**	1075	**Vartojimo klasė**	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Pure lakas	**EN Norma**	EN 13489	**Slidumo klasė**	USRV 91
Spalva	Brazilian Brown	**FSC klasė**	patikrinti tiekėjai	**EAN kodas**	7035589221739

Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai tiksliai neatspindės kaip grindys atrodys jas sukėjus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis iguus ąuksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės.
Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.

Generated 05.08.2025
boen.com

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Tapdalsveien 406-408, 4658 Tvet, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness,
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766