



## Eiche Warm Grey Espressivo

### Technische Eigenschaften

<b>Artikelnummer</b>	10155079 (PK4VZ3FE)	<b>Produktnname</b>	Warm Grey	<b>Feuchtigkeitsgehalt</b>	5-9%
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Oberflächenstruktur</b>	gebürstet	<b>Dichte kg/m³</b>	>= 500 kg/m³
<b>Sortierung</b>	Espressivo	<b>Fase</b>	gefrost 2V	<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Produkttyp</b>	3-Schicht-Parkett	<b>Anzahl fallende Längen pro Paket</b>	1	<b>Formaldehydabgabe</b>	E 1
<b>Dielenformat</b>	14mm Landhausdielen Castle	<b>Farbe</b>	Graue Holzböden	<b>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</b>	NPD
<b>Abmessungen</b>	14 x 209 x 2200 mm	<b>m² pro Karton</b>	2,76	<b>Brinellhärte (N/mm²)</b>	38
<b>Deckschicht-Stärke</b>	3,5 mm	<b>Elemente pro Karton</b>	6	<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD
<b>Mittellage/ Unterlage</b>	Fichte / Tanne / Fichte Holz ist ein Naturprodukt – jedes Holz hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzernehen mit der Zeit eine rötliche goldfarbenen Färbung während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Verbindungen werden ebenfalls zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.	<b>Gewicht pro Karton (kg)</b>	21,5	<b>Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)</b>	0,129
<b>Verarbeitung</b>	gut geeignet Live Pure Lack kontrollierte Herkunft	<b>Kartons pro Palette</b>	50	<b>Wärmedurchlasswiderstand (m²K)/W</b>	0,50
<b>Fußbodenheizung</b>		<b>Gewicht pro Palette (kg)</b>	1075	<b>Beanspruchungsklasse</b>	Klasse 1
<b>Home lung</b>		<b>Generiert 13.12.2025</b>		<b>Rutschverhalten</b>	NSR V 91
<b>POWERED BY NATURE</b>		<b>EN</b>	EN 13489	<b>EAN-Code</b>	7035580221753

**Home lung**  
POWERED BY NATURE



www.realwood.eu



Parquet flooring according to  
EN 13329-2-2-2 DIN EN 1432-2013  
9,5-23 mm total thickness  
Parquet for indoor use

www.blauer-engel.de/uz176