



Chêne Warm Grey Espresso

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10155079 (PK4VZ3FE)	Chanfrein	chanfreiné - 2 côtés	Teneur en humidité	5-9%
Bois	Chêne	Nombre de parements aboutés	1	Classe de protection contre les incendies	Dfl-s1
Classement	Espresso	Structure de la surface	brossé	Teneur en formaldéhyde	E 1
Type de produit	parquet 3 couches	m² par colis	2,76	Teneur en PCP	NPD
Format	14mm Lame extra large Castle	Lames par colis	6	Valeur de dureté Brinell (N/mm²)	38
Dimensions	14 x 209 x 2200 mm	Poids par colis (kg)	21,6	Rétrécissement et gonflement	
Épaisseur du parement	3,5 mm	m² par palette	138	Résistance à la rupture	NPD
Matériau du lattage	Fichte / Tanne / Sapin	Cartons par palette	50	Conductivité thermique W/(m*K)	0,129
Le bois est un produit naturel. Chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les ardoises ouvertes sont combinés avec une spatule. Il peut arriver que des pores et des nœuds soient présents dans les joints entre la spatule et le bois.	Rainure/Languette	Poids par palette (kg)	1080	Résistance thermique (m²*K/W)	0,109
Assemblage		Fin de bois	4/8	Performance antidérapante (CFL)	0,4
Changement de couleur		FSC claim	origine contrôlée	Performance antidérapante (DIN)	R11
Effet	Finition Live Pure	Classe d'usage	Classe 1	Code EAN	7035580221753
Aspect	Parquets gris	Densité	>= 500kg/m ³		
BOEN	Warm Grey				

Generated 07.08.2025

boen.com



www.blauer-engel.de/uz176