



## Dąb Warm Grey Espresso

### Szczegóły produktu / Właściwości

|                                |                              |                                              |                          |                                       |               |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                 | 10155079 (PK4VZ3FE)          | Wykończenie warstwy<br>wierzchniej           | szczerkowana             | Wilgotność                            | 5-9%          |
| Drewno                         | Dąb                          | Faza                                         | fazowana (2V)            | Gęstość                               | >= 500kg/m³   |
| Klasa drewna                   | Espresso                     | Liczba desek z łączoną<br>warstwą wierzchnią | 1                        | Trudnopalność                         | Dfl-s1        |
| Ilość warst                    | 3-warstwowy                  | Wygląd deski                                 | Podłogi szare            | Zawartość formaldehydu                | E1            |
| Rodzaj podłogi                 | 14mm Deska 1-lamelowa Castle | Ilość m² w opakowaniu                        | 2,76                     | Zawartość PCP                         | NPD           |
| Wymiar deski                   | 14 x 209 x 2200 mm           | Ilość desek w opakowaniu                     | 6                        | Twardość w skali Brinell'a<br>(N/mm²) | 38            |
| Grubość warstwy<br>wierzchniej | 2,5 mm                       | Waga opakowania (kg)                         | 21,6                     | Sila potrzebna do złamania<br>deski   | NPD           |
| Warstwa środkowa               | Świeży / Świeży              | Ilość desek na palecie                       | 36                       | Przewodność cieplna w (mK) - 0,129    | 0,129         |
| Połączenie                     | zamknięte wpust              | Ilość kantonów na palecie                    | 36                       | Oporność cieplna (m²K)/W              | 0,099         |
| Ogrzewanie<br>podłogowe        | doskonale pasujące           | Waga palety (kg)                             | 1080                     | Klasyfikacja wydajności               | Class 1       |
| Kolor                          | Warm Grey                    | EN Norm                                      | EN 13489                 | Antypoślizgowość                      | UK3           |
|                                |                              | FSC claim                                    | kontrolowane pochodzenie | EAN Code                              | 7035580221753 |

Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak Dąb Warm Grey Espresso stawać się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna mogą być nieco "ciemniejsze". Miejsca na sekach są wypełnione szpachlą. Zostawiamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.



Live Pure lakier

Generated 05.08.2025  
EN 13489

www.boen.com

