



Ek Warm Grey Espresso

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10155079 (PK4VZ3FE)	Fasning	2-sidig fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytstruktur	borstad	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Espresso	Antal slitsade toppskikt	1	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Grått golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	14mm Plank Castle	m² per paket	2,76	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	14 x 209 x 2200 mm	Brädor per paket	6	Brinell tal (N/mm²)	38
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	21,6	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	138	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	0,129
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	50	Värmebeständighet (m²K)/W	0,109
Golvvärme	mycket lämplig	Vikt per pall (kg)	1080	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Rehobond	EN-Norm	EN 13489	Antislip prestanda	USPV 91
Färg	Warm Grey	FSC claim	controlled sources	Glin kod	7035580221753

Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En rekommendation är att mörkare träslag kommer att bli mer gyllene färgton samt att ljusare träslag kommer att bli något mörkare färgton över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varvid små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.



Generated 07.08.2025

CERTIFIED BY
FSC Global Services

www.blauer-engel.de/uz176